



Multimax 30 PRO

Mata z wełny mineralnej szklanej o bardzo wysokich właściwościach izolacyjnych pokryta jednostronnie welonem szklanym

$$\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

Lanaë

Lanaë to przyszłość izolacji z wełny szklanej – wyjątkowo miękka, bezwonna i niemal bezpyłowa, łączy skuteczność z komfortem montażu dzięki biosurowcowemu spoiwu.

Specyfikacja

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych.

Inne zastosowania

Izolacja cieplna i akustyczna:

- poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
- stropodachów wentylowanych,
- podłóg i stropów pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.

Charakterystyka produktu

Multimax 30 PRO to mata z wełny mineralnej szklanej pokryta jednostronnie welonem szklanym. Jest to skompresowana mata o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ_D wynoszącym $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$. Z Multimax 30 PRO łatwo uzyskać opór cieplny przegrody na poziomie wymaganym dla domów pasywnych i domów o wyjątkowo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną, przy równoczesnym zmniejszeniu grubości warstwy izolacji potrzebnej do uzyskania wymaganych parametrów cieplnych. Produkt uzyskał certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort Gold, co oznacza, że spełnia najsurowsze normy jakości powietrza. Multimax 30 PRO to produkt samonośny – doskonale utrzymuje się między krokiewkami na tzw. wcisk bez sznurkowania. Każda rolka posiada praktyczną etykietę z rączką, co zdecydowanie ułatwia transport.

Składowanie

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych na utwardzonej powierzchni. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Zalecany montaż

W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek krokwi). Zaleca się docięcie izolacji ok. 1 cm szerzej niż rozstaw między krokiewkami.

Multimax 30 PRO Mata z wełny mineralnej szklanej o wysokich właściwościach izolacyjnych – wymiary i pakowanie

Grubość [mm]	Ilość rolek na palecie	Wymiary [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	RD [(m ² ·K)/W]	Wysokość produkt+paleta [mm]
50	12	7000/1200	8,40	100,80	1,65	2550
100	12	3500/1200	4,20	50,40	3,30	2550
150	12	2500/1200	3,00	36,00	5,00	2550

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/(m·K)	0,030	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU	–	1	EN 13162
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR	kPa·s/m ²	5	EN 29053
Klasa reakcji na ogień	–	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	–	T3	EN 823

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety brutto 1040×1230 mm.



Zobacz instrukcję stosowania

Klasyfikacja:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Kod wyrobu: MW-EN13162-T3-MU1-AFR5

Deklaracja właściwości użytkowych:

www.isover.pl/DoP

Data aktualizacji: 06.2025

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

ul. Okrzeja 16, 44-100 Gliwice

Infolinia 800 163 121 • doradcy.techniczni@saint-gobain.com • isover.pl